

Stínicí pásy z polypropylenu PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

K dispozici v rolích i jako jednotlivé pásy v různých provedeních. Šířku, dodávanou délku a barvu naleznete v popisu příslušného výrobku. Před montáží ověřte, zda šířka pásu odpovídá rastru plotu.

Technické údaje

Materiál / povrch	PP (polypropylen); PREMIUM: strukturovaný / RILLE: drážkovaný PREMIUM MAXI: strukturovaný / RILLE MAXI: drážkovaný DELUX-P: strukturovaný, voštinová struktura / DELUX-R: drážkovaný, voštinová struktura
Formáty / barva	Role a jednotlivé pásy; šířka, délka a barva dle výrobku
Tloušťka / hmotnost	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: cca 1,1 mm / cca 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: cca 1,25 mm / cca 850 g/m ²
Hustota	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Modul pružnosti	900 N/mm ² (DIN 53457)
Mez kluzu	24 N/mm ² (DIN 53455)
Teplota měknutí	130 °C (DIN 53460)
Provozní teplota	-10 °C až +70 °C
Lineární roztlačnost	+1,6 mm na metr při +10 °C (ISO 11359)
Chování při požáru	B2 (DIN 4102)
Upevnění	Samonosné; upevňovací klipy nejsou nutné
Vhodné pro	Dvojitě drátěné panely (6/5/6 a 8/6/8 mm) i jednoduché; nutný vhodný rastr
Rozměrové tolerance	Výška: ±1,0 mm; délka: +10 / -1 % při 19 až 25 °C
UV stabilizace	UV stabilizováno; 5letá stálobarevnost vůči UV dle záruky

Všechny rozměry jsou přibližné. Normy se vztahují k příslušným technickým hodnotám.

Změny teploty: počítejte s délkovou rezervou

Pásy reagují na změny teploty: v teple se roztahují a v chladu smršťují. Při řezání a proplétání ponechte dostatečnou délkovou rezervu. Čím delší je souvisle propletený pás, tím větší je jeho celková změna délky.

Prohlášení o záruce

Pro zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI a DELUX-R garantujeme stálobarevnost vůči UV záření po dobu 5 let. UV stabilizátory zpomalují stárnutí plastu vlivem slunečního záření.

Záruka se vztahuje také na všechny varianty vyrobené ze základního materiálu PREMIUM nebo RILLE, včetně perforovaných, laserem řezaných a řezaných stínících pásů.

V únoru 2019 byl proveden interní test povětrnostního stárnutí po dobu 105 dnů (cca 500 kly). Testovaný pásek poté nevykazoval deformaci a zachoval si vysokou stabilitu.

Montáž a vyloučení ze záruky:

Stínicí pásek proplétejte souvisle nejvýše přes 2,55 m plotu. Na škody způsobené nesprávným použitím, chybnou manipulací nebo vnějšími vlivy se zákonná záruční nároky nevztahují. Zákonná práva z vad existujících již při předání zůstávají nedotčena.