

Afskærmningsstrimler af polypropylen PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Fås som rullevarer og enkeltstrimler i forskellige udførelser. Se den relevante varebeskrivelse for strimmelbredde, leveringslængde og farve. Kontrollér før montering, at strimmelbredden passer til hegnets maskemål.

Tekniske data

Materiale / overflade	PP (polypropylen); PREMIUM: struktureret / RILLE: rillet PREMIUM MAXI: struktureret / RILLE MAXI: rillet DELUX-P: struktureret, bikagestruktur / DELUX-R: rillet, bikagestruktur
Formater / farve	Ruller og enkeltstrimler; bredde, længde og farve afhængigt af varen
Materialetykkelse / vægt	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: ca. 1,1 mm / ca. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: ca. 1,25 mm / ca. 850 g/m ²
Densitet	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Elasticitetsmodul	900 N/mm ² (DIN 53457)
Flydespænding	24 N/mm ² (DIN 53455)
Blødgøringstemperatur	130 °C (DIN 53460)
Anvendelsestemperatur	-10 °C til +70 °C
Lineær udvidelse	+1,6 mm pr. meter ved +10 °C (ISO 11359)
Brandegenskaber	B2 (DIN 4102)
Fastgørelse	Selvbærende; fastgørelsesclips er ikke nødvendige
Egnet til	Dobbelttrådspaneler (6/5/6 og 8/6/8 mm) samt enkelttrådspaneler; passende maskemål kræves
Måltolerancer	Højde: ±1,0 mm; længde: +10 / -1 % ved 19 til 25 °C
UV-stabilisering	UV-stabiliseret; 5 års UV-farvebestandighed iht. garantien

Alle mål er omtrentlige. Standardangivelserne vedrører de respektive tekniske værdier.

Temperaturskift: planlæg længdereserve

Strimlerne reagerer på temperaturskift: de udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde. Sørg for tilstrækkelig længdereserve ved tilskæring og indfletning. Jo længere en strimmel flettes sammenhængende, desto større bliver den samlede længdeændring.

Garantierklæring

For zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI og DELUX-R garanterer vi UV-farvebestandighed i 5 år. UV-stabilisatorer forsinker plastens ældning som følge af sollys.

Garantien gælder også alle produktvarianter fremstillet af grundmaterialet PREMIUM eller RILLE, herunder perforerede, laserskårne og tilskårne afskærmningsstrimler.

I februar 2019 blev der gennemført en intern vejrpåvirkningstest over 105 dage (ca. 500 kly). Den testede strimmel viste efterfølgende ingen deformation og bevarede høj stabilitet.

Montering og garantiundtagelse:

Flet en strimmel sammenhængende gennem højst 2,55 m hegn. Skader som følge af forkert anvendelse, forkert håndtering eller ydre påvirkninger giver ikke lovbestemte garantikrav. Lovbestemte rettigheder ved mangler, der allerede forelå ved overdragelsen, berøres ikke.