

Lamelles occultantes en polypropylène PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Disponibles en rouleaux et en bandes individuelles dans différentes versions. La largeur, la longueur livrée et la couleur figurent dans la description de l'article concerné. Avant le montage, vérifiez que la largeur correspond au maillage de la clôture.

Données techniques

Matériau / surface	PP (polypropylène) ; PREMIUM : grainé / RILLE : rainuré PREMIUM MAXI : grainé / RILLE MAXI : rainuré DELUX-P : grainé, structure alvéolaire / DELUX-R : rainuré, structure alvéolaire
Formats / couleur	Rouleaux et bandes individuelles ; largeur, longueur et couleur selon l'article
Épaisseur / poids	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P : env. 1,1 mm / env. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R : env. 1,25 mm / env. 850 g/m ²
Densité	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Module d'élasticité	900 N/mm ² (DIN 53457)
Contrainte d'écoulement	24 N/mm ² (DIN 53455)
Température de ramollissement	130 °C (DIN 53460)
Température d'utilisation	-10 °C à +70 °C
Dilatation linéaire	+1,6 mm par mètre à +10 °C (ISO 11359)
Comportement au feu	B2 (DIN 4102)
Fixation	Autoportant ; aucun clip de fixation nécessaire
Convient pour	Panneaux double fil (6/5/6 et 8/6/8 mm) et panneaux simple fil ; maillage adapté requis
Tolérances dimensionnelles	Hauteur : ±1,0 mm ; longueur : +10 / -1 % entre 19 et 25 °C
Stabilisation UV	Stabilisé aux UV ; tenue de la couleur aux UV de 5 ans selon la déclaration de garantie

Toutes les dimensions sont approximatives. Les normes indiquées se rapportent aux caractéristiques techniques correspondantes.

Variations de température : prévoir une réserve de longueur

Les lamelles réagissent aux variations de température : elles se dilatent avec la chaleur et se contractent avec le froid. Prévoyez une réserve de longueur suffisante lors de la découpe et du tressage. Plus une bande est tressée en continu, plus sa variation totale de longueur est importante.

Déclaration de garantie

Pour zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI et DELUX-R, nous garantissons une tenue de la couleur aux UV de 5 ans. Les stabilisants UV ralentissent le vieillissement du plastique dû au soleil.

La garantie s'applique également à toutes les variantes fabriquées à partir du matériau de base PREMIUM ou RILLE. Cela comprend les lamelles perforées, découpées au laser et découpées sur mesure.

En février 2019, un essai interne de vieillissement climatique a été réalisé pendant 105 jours (env. 500 kly). La bande testée ne présentait ensuite aucune déformation et conservait une grande stabilité.

Montage et exclusion de garantie :

Insérez une lamelle en continu sur une longueur maximale de 2,55 m de clôture. Les dommages dus à une utilisation inappropriée, à une manipulation incorrecte ou à des influences extérieures n'ouvrent aucun droit légal à garantie. Les droits légaux relatifs aux défauts déjà présents lors de la remise restent inchangés.