

Trake za zaštitu privatnosti od polipropilena PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Dostupno u rolama i kao pojedinačne trake u različitim izvedbama. Širinu, isporučenu duljinu i boju pronađite u opisu pojedinog artikla. Prije montaže provjerite odgovara li širina trake rasteru ograde.

Tehnički podaci

Materijal / površina	PP (polipropilen); PREMIUM: strukturiran / RILLE: užlijebljen PREMIUM MAXI: strukturiran / RILLE MAXI: užlijebljen DELUX-P: strukturiran, sačasta struktura / DELUX-R: užlijebljen, sačasta struktura
Formati / boja	Role i pojedinačne trake; širina, duljina i boja ovisno o artiklu
Debljina / težina	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: oko 1,1 mm / oko 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: oko 1,25 mm / oko 850 g/m ²
Gustoća	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Modul elastičnosti	900 N/mm ² (DIN 53457)
Granica razvlačenja	24 N/mm ² (DIN 53455)
Temperatura omekšavanja	130 °C (DIN 53460)
Radna temperatura	-10 °C do +70 °C
Linearno širenje	+1,6 mm po metru pri +10 °C (ISO 11359)
Ponašanje pri požaru	B2 (DIN 4102)
Pričvršćivanje	Samonosivo; pričvršne kopče nisu potrebne
Prikladno za	Dvostruke žičane panelne ograde (6/5/6 i 8/6/8 mm) i jednostruke; potreban odgovarajući raster
Dimenzijske tolerancije	Visina: ±1,0 mm; duljina: +10 / -1 % pri 19 do 25 °C
UV stabilizacija	UV stabilizirano; 5 godina UV postojanosti boje prema jamstvu

Sve mjere su približne. Navedene norme odnose se na odgovarajuće tehničke vrijednosti.

Promjene temperature: predvidite rezervu duljine

Trake reagiraju na promjene temperature: na toplini se šire, a na hladnoći skupljaju. Pri rezanju i uplitanju ostavite dovoljnu rezervu duljine. Što je traka dulje neprekinuto upletena, veća je ukupna promjena njezine duljine.

Izjava o jamstvu

Za zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI i DELUX-R jamčimo 5 godina UV postojanosti boje. UV stabilizatori usporavaju starenje plastike uzrokovano sunčevom svjetlošću.

Jamstvo vrijedi i za sve varijante izrađene od osnovnog materijala PREMIUM ili RILLE, uključujući perforirane, laserski rezane i rezane trake.

U veljači 2019. proveden je interni test izloženosti vremenskim uvjetima tijekom 105 dana (oko 500 kly). Ispitana traka nakon toga nije pokazala deformacije i zadržala je visoku stabilnost.

Montaža i isključenje jamstva:

Traku neprekinuto upletite kroz najviše 2,55 m ograde. Za štetu nastalu nepravilnom uporabom, pogrešnim rukovanjem ili vanjskim utjecajima ne postoje zakonska jamstvena potraživanja. Zakonska prava zbog nedostataka koji su postojali već pri predaji ostaju nepromijenjena.