

Taśmy osłonowe z polipropylenu PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Dostępne w rolkach i jako pojedyncze pasy w różnych wykonaniach. Szerokość, długość dostawy i kolor podano w opisie danego artykułu. Przed montażem sprawdź, czy szerokość pasa odpowiada rozstawowi ogrodzenia.

Dane techniczne

Materiał / powierzchnia	PP (polipropylen); PREMIUM: fakturowany / RILLE: ryflowany PREMIUM MAXI: fakturowany / RILLE MAXI: ryflowany DELUX-P: fakturowany, struktura plastra miodu / DELUX-R: ryflowany, struktura plastra miodu
Formaty / kolor	Rolki i pojedyncze pasy; szerokość, długość i kolor zależnie od artykułu
Grubość / masa	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: ok. 1,1 mm / ok. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: ok. 1,25 mm / ok. 850 g/m ²
Gęstość	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Moduł sprężystości	900 N/mm ² (DIN 53457)
Napężenie przy granicy plastyczności	24 N/mm ² (DIN 53455)
Temperatura mięknięcia	130 °C (DIN 53460)
Temperatura użytkowania	-10 °C do +70 °C
Rozszerzalność liniowa	+1,6 mm na metr przy +10 °C (ISO 11359)
Reakcja na ogień	B2 (DIN 4102)
Mocowanie	Samonośne; klipsy mocujące nie są wymagane
Odpowiednie do	Panele 2D (6/5/6 i 8/6/8 mm) oraz panele jednoprzętowe; wymagany odpowiedni raster
Tolerancje wymiarowe	Wysokość: ±1,0 mm; długość: +10 / -1 % przy 19–25 °C
Stabilizacja UV	Stabilizowane UV; 5-letnia odporność koloru na UV zgodnie z gwarancją

Wszystkie wymiary są przybliżone. Normy odnoszą się do odpowiednich parametrów technicznych.

Zmiany temperatury: uwzględnić zapas długości

Pasy reagują na zmiany temperatury: w cieple wydłużają się, a w zimnie kurczą. Podczas docinania i przeplatania uwzględnij odpowiedni zapas długości. Im dłuższy pas jest przeplatany bez przerwy, tym większa jest całkowita zmiana jego długości.

Oświadczenie gwarancyjne

Dla zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI i DELUX-R gwarantujemy 5-letnią odporność koloru na promieniowanie UV. Stabilizatory UV spowalniają starzenie tworzywa pod wpływem światła słonecznego.

Gwarancja obejmuje również wszystkie warianty wykonane z materiału bazowego PREMIUM lub RILLE, w tym pasy perforowane, wycinane laserowo i docinane.

W lutym 2019 r. przeprowadzono wewnętrzny test starzeniowy przez 105 dni (ok. 500 kly). Po teście badany pas nie wykazywał odkształceń i zachował wysoką stabilność.

Montaż i wyłączenie gwarancji:

Pas należy przeplatać bez przerwy na odcinku nie dłuższym niż 2,55 m ogrodzenia. Ustawowe roszczenia gwarancyjne nie obejmują szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem, błędą obsługą lub wpływami zewnętrznymi. Ustawowe prawa dotyczące wad istniejących już w chwili przekazania pozostają nienaruszone.