

Tieniace pásy z polypropylénu PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Dostupné v roľkách aj ako jednotlivé pásy v rôznych vyhotoveniach. Šírku, dodávanú dĺžku a farbu nájdete v popise príslušného výrobku. Pred montážou skontrolujte, či šírka pásu zodpovedá rastru plotu.

Technické údaje

Materiál / povrch	PP (polypropylén); PREMIUM: štruktúrovaný / RILLE: drážkovaný PREMIUM MAXI: štruktúrovaný / RILLE MAXI: drážkovaný DELUX-P: štruktúrovaný, voštinová štruktúra / DELUX-R: drážkovaný, voštinová štruktúra
Formáty / farba	Roľky a jednotlivé pásy; šírka, dĺžka a farba podľa výrobku
Hrúbka / hmotnosť	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: cca 1,1 mm / cca 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: cca 1,25 mm / cca 850 g/m ²
Hustota	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Modul pružnosti	900 N/mm ² (DIN 53457)
Medza klzu	24 N/mm ² (DIN 53455)
Teplota mäknutia	130 °C (DIN 53460)
Prevádzková teplota	-10 °C až +70 °C
Lineárna rozťažnosť	+1,6 mm na meter pri +10 °C (ISO 11359)
Správanie pri požiari	B2 (DIN 4102)
Upevnenie	Samonosné; upevňovacie klipy nie sú potrebné
Vhodné pre	Dvojité drôtené panely (6/5/6 a 8/6/8 mm) aj jednoduché; potrebný vhodný raster
Rozmerové tolerancie	Výška: ±1,0 mm; dĺžka: +10 / -1 % pri 19 až 25 °C
UV stabilizácia	UV stabilizované; 5-ročná stálofarebnosť voči UV podľa záruky

Všetky rozmery sú približné. Normy sa vzťahujú na príslušné technické hodnoty.

Zmeny teploty: počítajte s dĺžkovou rezervou

Pásy reagujú na zmeny teploty: v teple sa roztáhajú a v chlade zmršťujú. Pri rezaní a prepletaní ponechajte dostatočnú dĺžkovú rezervu. Čím dlhší je súvisle prepletený pás, tým väčšia je jeho celková zmena dĺžky.

Vyhlásenie o záruke

Pre zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI a DELUX-R garantujeme stálofarebnosť voči UV žiareniu počas 5 rokov. UV stabilizátory spomaľujú starnutie plastu vplyvom slnečného žiarenia.

Záruka sa vzťahuje aj na všetky varianty vyrobené zo základného materiálu PREMIUM alebo RILLE vrátane perforovaných, laserom rezaných a rezaných tieniacich pásov.

Vo februári 2019 sa vykonal interný test poveternostného starnutia počas 105 dní (cca 500 kly). Testovaný pás potom nevykazoval deformáciu a zachoval si vysokú stabilitu.

Montáž a vylúčenie zo záruky:

Tieniacy pás prepletajte súvisle najviac cez 2,55 m plotu. Na škody spôsobené nesprávnym použitím, chybnou manipuláciou alebo vonkajšími vplyvmi sa zákonné záručné nároky nevzťahujú. Záonné práva z vád existujúcich už pri odovzdaní zostávajú nedotknuté.