

Trakovi za zastiranje iz polipropilena PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Na voljo v rolah in kot posamezni trakovi v različnih izvedbah. Širino, dobavno dolžino in barvo najdete v opisu posameznega izdelka. Pred montažo preverite, ali širina traku ustreza rastru ograje.

Tehnični podatki

Material / površina	PP (polipropilen); PREMIUM: strukturiran / RILLE: žlebljen PREMIUM MAXI: strukturiran / RILLE MAXI: žlebljen DELUX-P: strukturiran, satasta struktura / DELUX-R: žlebljen, satasta struktura
Formati / barva	Role in posamezni trakovi; širina, dolžina in barva glede na izdelek
Debelina / teža	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: pribl. 1,1 mm / pribl. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: pribl. 1,25 mm / pribl. 850 g/m ²
Gostota	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Modul elastičnosti	900 N/mm ² (DIN 53457)
Napetost tečenja	24 N/mm ² (DIN 53455)
Temperatura mehčanja	130 °C (DIN 53460)
Temperatura uporabe	-10 °C do +70 °C
Linearno raztezanje	+1,6 mm na meter pri +10 °C (ISO 11359)
Obnašanje pri požaru	B2 (DIN 4102)
Pritrditev	Samonosno; pritrdilne sponke niso potrebne
Primerno za	Dvojne žične panelne ograje (6/5/6 in 8/6/8 mm) ter enojne; potreben ustrezen raster
Dimenzijske tolerance	Višina: ±1,0 mm; dolžina: +10 / -1 % pri 19 do 25 °C
UV-stabilizacija	UV-stabilizirano; 5-letna UV-barvna obstojnost po garanciji

Vse mere so približne. Navedeni standardi se nanašajo na ustrezne tehnične vrednosti.

Temperaturne spremembe: predvidite dolžinsko rezervo

Trakovi se odzivajo na temperaturne spremembe: pri toploti se raztezajo, pri mrazu krčijo. Pri rezanju in prepletanju predvidite zadostno dolžinsko rezervo. Daljši kot je neprekinjeno prepleten trak, večja je skupna sprememba njegove dolžine.

Garancijska izjava

Za zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI in DELUX-R zagotavljamo 5-letno UV-barvno obstojnost. UV-stabilizatorji upočasnjujejo staranje plastike zaradi sončne svetlobe.

Garancija velja tudi za vse različice, izdelane iz osnovnega materiala PREMIUM ali RILLE, vključno s perforiranimi, lasersko rezanimi in rezanimi trakovi.

Februarja 2019 je bil izveden interni 105-dnevni test vremenske izpostavljenosti (pribl. 500 kly). Preizkušeni trak nato ni kazal deformacij in je ohranil visoko stabilnost.

Montaža in izključitev garancije:

Trak neprekinjeno prepletajte največ čez 2,55 m ograje. Za škodo zaradi nepravilne uporabe, napačnega ravnanja ali zunanjih vplivov ni zakonskih garancijskih zahtevkov. Zakonske pravice zaradi napak, ki so obstajale že ob predaji, ostanejo nespremenjene.