

Polipropilen çit kapama şeritleri PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Rulo ve tek şerit olarak farklı seçeneklerde sunulur. Şerit genişliği, teslim uzunluğu ve renk için ilgili ürün açıklamasına bakın. Montajdan önce şerit genişliğinin çit göz aralığına uygun olduğunu kontrol edin.

Teknik veriler

Malzeme / yüzey	PP (polipropilen); PREMIUM: dokulu / RILLE: oluklu PREMIUM MAXI: dokulu / RILLE MAXI: oluklu DELUX-P: dokulu, petek yapılı / DELUX-R: oluklu, petek yapılı
Formatlar / renk	Rulo ve tek şerit; genişlik, uzunluk ve renk ürüne göre
Malzeme kalınlığı / ağırlık	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: yakl. 1,1 mm / yakl. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: yakl. 1,25 mm / yakl. 850 g/m ²
Yoğunluk	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Elastisite modülü	900 N/mm ² (DIN 53457)
Akma gerilmesi	24 N/mm ² (DIN 53455)
Yumuşama sıcaklığı	130 °C (DIN 53460)
Kullanım sıcaklığı	-10 °C ile +70 °C
Doğrusal genleşme	+10 °C'de metre başına +1,6 mm (ISO 11359)
Yangın davranışı	B2 (DIN 4102)
Sabitlenme	Kendinden taşıyıcı; sabitleme klipsi gerekmez
Uygun olduğu çitler	Çift çubuklu paneller (6/5/6 ve 8/6/8 mm) ve tek çubuklu paneller; uygun göz aralığı gerekli
Ölçü toleransları	Yükseklik: ±1,0 mm; uzunluk: 19–25 °C'de +10 / -1 %
UV stabilizasyonu	UV stabilize; garanti beyanına göre 5 yıl UV renk dayanımı

Tüm ölçüler yaklaşık değerlerdir. Standartlar ilgili teknik değerlere aittir.

Sıcaklık değişimleri: uzunluk payı bırakın

Şeritler sıcaklık değişimlerinde çalışır: sıcakta genleşir, soğukta büzülür. Kesme ve örme sırasında yeterli uzunluk payı bırakın. Bir şerit kesintisiz ne kadar uzun örülürse toplam uzunluk değişimi o kadar fazla olur.

Garanti beyanı

zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI ve DELUX-R için 5 yıl UV renk dayanımı garanti ediyoruz. UV stabilizatörleri güneş ışığının plastiği yaşlandırmasını yavaşlatır.

Garanti, PREMIUM veya RILLE temel malzemesinden üretilen tüm ürün varyantları için de geçerlidir. Buna delikli, lazer kesimli ve kesilmiş çit kapama şeritleri dahildir.

Şubat 2019'da 105 gün (yakl. 500 kly) süren dahili bir hava koşullarına dayanım testi yapılmıştır. Test edilen şeritte deformasyon görülmemiş ve yüksek stabilite korunmuştur.

Montaj ve garanti kapsamı dışında kalan durumlar:

Bir şeridi çit içinde kesintisiz olarak en fazla 2,55 m boyunca ürün. Uygunsuz kullanım, hatalı işlem veya dış etkilere kaynaklanan hasarlar için yasal garanti talepleri doğmaz. Teslim sırasında mevcut olan kusurlara ilişkin yasal haklar saklıdır.